

Verarbeitungshinweise für 2K-Lacke (NSU-Farbtöne)

Der Lack sollte nur mit den von uns angebotenen Zusatzkomponenten (Härter, Grundierung) verarbeitet werden, da diese optimal auf den Lack abgestimmt sind.

**Das Mischungsverhältnis beträgt 2 Teile Lack zu 1 Teil Härter!
Für die Grundierung beträgt das Verhältnis
4 Teile Füller zu 1 Teil Härter!**

Achtung:

Es wird empfohlen, den Lack bei Temperaturen nicht unter 20°C zu verarbeiten.

Ggfs. sollte der Lack im Wasserbad erwärmt werden.

Auch die zu lackierenden Teile sollten eine entsprechende Temperatur haben.

Lacke sind vor der Verarbeitung gut aufzurühren und auf Farbtongenauigkeit zu überprüfen.

Geringfügige Abweichungen sind nicht vermeidbar.

Bitte prüfen Sie den Farbton des Ihnen gelieferten Lackes. Sollte der Farbton nicht dem Vertrag entsprechen und wird der Lack dennoch weiterverarbeitet, nachdem der Mangel entdeckt wurde oder hätte entdeckt werden müssen, sind Mängelhaftungsansprüche ausgeschlossen.

Beachten sie bitte auch das Datenblatt auf der Rückseite!

High Solid 2K-Decklack

- Geeignete Untergründe:**
- 1 Ausgehärtete, lösemittelfeste, gut erhaltene und angeschliffene Werks- oder Altlackierung.
 - 2 Grundierte bzw. gefüllte Flächen.

Vorbehandlung der Untergründe: Sorgfältig mit Silikon Entferner reinigen.

Trockenschliff mit Excenter P 320-500
oder
nass mit Schleifpapier P 600-800

Mit geeignetem Reinigungsmittel vor Überarbeitung für eine saubere und rückstandsfreie Oberfläche sorgen.

Verarbeitung

Mischungsverhältnis: 2:1 volumenmäßig mit
HS Härter 3310
normal keine Verdünnungszugabe
bzw. max 5% 3380 Verdünner

Spritzdüse 1,2 – 1,4 mm (Sata RP)
Spritzdruck 2,0 - 2,5 bar (Sata RP) am Pistoleneingang

Spritzgänge einen Spritzgang vorlegen,
5 - 10 Minuten Zwischenablüßzeit
einen Spritzgang nachlegen
Bei schwach deckenden Farbtönen kann es notwendig sein,
nach 10 Minuten Ablüßzeit weitere 1 - 2 Spritzgänge
aufzutragen

Der Lack sollte bei Umgebungstemperatur von 20-25 Grad C verarbeitet werden.
Dies muss in mit Frischluft versorgten dafür geeigneten Räumen geschehen.
Es ist eine für Lackierer vorgeschriebene Schutzausrüstung zu tragen.

Trocknung.

Lufttrocknung Bei +20°C Raumtemperatur
staubtrocken: 20 - 60 Minuten
griffest: 4 - 6 Stunden
trocken: über Nacht (16 Stunden)

Forcierte Trocknung: Ablüßzeit: 5 - 10 Minuten
Trockenzeit 30 - 40 Minuten
Temperatur: bei +60°C Objekttemperatur

Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit.

Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst.